

Duktile støpejernsrør med HDPE

Dok.70-03

Produkt :	Duktile støpejernsrør til vannforsyning
Produsent:	Samsun Makina Sanayi A.S.
Leverandør:	Ulefos AS

STANDARDSER:

Kvalitetssikring:	ISO 9001
Miljøsertifisering:	ISO14001
Arbeidshelse og sikkerhet:	ISO18001
Produksjon:	EN545:2010
Innvendig sement (HOZ):	ISO 4179
Utvendig sink:	ISO 8179-1
PE belegg :	EN14628-1

**PRODUKTBSKRIVELSE:**

Materiale:	Duktilt støpejern
Rørdimensjoner:	DN80 – DN2200
Veggykkelse og trykklasser:	Se tabell
Innvendig belegg:	HOZ høyovns slaggsement
Utvendig belegg:	400 g/m ² Sink-Al (85% / 15%), 80 µm akryl og high density PE ekstra tykkelse. (se tabell)

RØRKOBLING:

- Strekkfast muffe med dobbeltkammer: Standard Tyton med låsesegmenter (SK)

Duktile støpejernsrør med HDPE

Dok.70-03

MILJØPÅVIRKNING:

Ingen spesielle miljøpåvirkninger. Støpejern er resirkulerbart.

FAREMOMENTER:

All lagring og håndtering krever forsiktighet. Ingen spesielle faremomenter etter at rør er montert.

Rør DN80 – DN400 kan leveres som standard pakker.

Lagring og lagringshøyder for ulike rørdimensjoner er angitt i egen veiledning.

Håndtering av rør, se egen veiledning.

INSTALLASJON:

Se egen veiledning.

EVENTUELLE SKADER:

Skader på innvendig og utvendig belegg skal utbedres i henhold til egne anvisninger.

Skader på selve støpejernnet må vurderes spesielt. Skadet del av rør kan eventuelt kappes av eller hele røret byttes ut.

VEDLIKEHOLD, ETTERSYN OG KONTROLL:

Rørene og rørkoblinger er vedlikeholdsfrie. Rør kan spyles innvendig i henhold til vanlige rutiner for ledningsnett.


LAGRING OG HÅNDBLING:

Se egen veiledning.

Duktile støpejernsrør med HDPE

Dok.70-03

NRF nr.	DN	L	DE	C-klasse	e_{\min}	Total lengde	Vekt	Total vekt
pakning inkludert	mm	mm	mm		mm	mm	KG PR M	kg
2030992	100	6000	118	100	4,7	6140	24	145
2030993	150	6000	170	64	4,7	6152	35	207
2030994	200	6000	222	64	5,0	6155	50	300
2030995	250	6000	274	50	4,8	6162	60	355
2030996	300	6000	326	50	5,7	6168	78	467
2030997	350	6000	378	40	5,3	6169	74	443
2030998	400	6000	429	40	6,0	6170	92	548
2030999	450	6000	480	40	6,8	6172	112	672
2031001	500	6000	532	40	7,5	6175	135	806
2031002	600	6000	635	40	8,9	6185	187	1117



Duktile støpejernsrør med HDPE

Dok.70-03

DN	Standard minimum tykkelse PE-G	Forsterket minimum tykkelse PE-H
80 - 100	1,8	2,5
125 - 250	2,0	2,5
300 - 450	2,2	3,0
500 - 700	2,5	3,5
800 - 1400	3,0	3,5
1500 - 2000	3,5	4,0